

# GUIA DE RECOMENDAÇÕES PARA MARMORISTAS



VITORIA  
STONE





## PARABÉNS POR ADQUIRIR UM PRODUTO VITÓRIA STONE!

Além de contar com a mais avançada tecnologia de produção de pedras ornamentais, você também recebe o suporte técnico mais completo do setor.

Estamos aqui para garantir que você tenha a melhor experiência possível ao trabalhar com nossos materiais.

Este guia foi desenvolvido para ajudar marmoristas a manusear, beneficiar e transportar as chapas de pedras naturais VITÓRIA STONE de forma correta, assegurando a performance ideal dos produtos.

Seguir essas orientações é fundamental para garantir a durabilidade e a beleza das peças em todas as fases do processo.

Em caso de dúvidas, nosso Serviço de Assistência Técnica Pós-Venda está à disposição para prestar todo o suporte necessário.



### **INSTRUÇÕES PARA MANUSEAR E BENEFICIAR AS CHAPAS NA MARMORARIA:**

1. Verificar se a chapa está visualmente seca;
2. Todas as chapas já são impermeabilizadas, porém poderá ser reforçado a proteção impermeabilizante hidro-óleo repelente na superfície da chapa antes do corte;
3. Caso o passo anterior seja realizado, deverá aguardar 48 horas para o processo de secagem e cura;
4. Utilizar discos de corte compatíveis para quartzitos;
5. Aguardar o processo de secagem para aplicar o acabamento das bordas e linhas de corte.

### **LINHAS DE CORTE QUE DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS:**

1. *Furos de cuba;*
2. *Furos de torneira;*
3. *Furos de ralos;*
4. *Acabamentos de bordas;*
5. *Bordas de pisos e rodapés;*
6. *Corte realizados superficialmente em qualquer sentido;*
7. *Encontro de áreas secas e molhas;*

### **RECOMENDAÇÕES GERAIS EM CASO DE BORDA COM ASPECTO ÚMIDO:**

1. Remover a manta aplicada nas costas da peça, utilizando prato diamantado Grana Grossa;
2. Aguarde o processo de secagem mantendo as peças espaçadas em um local arejado e fresco, com circulação de ar preferencial sempre que possível.
3. Realizar novamente a impermeabilização hidro-óleo repelente;
4. Polir a borda após a cura de 48h de impermeabilização;
5. Realizar novamente a impermeabilização hidro-óleo repelente;

### **ORIENTAÇÕES PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO PARA A OBRA:**

1. Preferencial realizar transporte das peças em cavalete de madeira;
2. Não deixar o material diretamente sobre o piso da marmoraria ou obra;
3. Isolar com plástico o contato com a madeira;
4. Proteger os cavaletes com plástico para o transporte;
5. Condicionar o material em local coberto, seco e isolado;

*Ao adquirir o produto VITÓRIA STONE, você obtém tecnologia avançada em pedra ornamental e suporte técnico completo. Para garantir a melhor performance das chapas e peças cortadas, é crucial seguir as recomendações de manuseio. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica Pós-Venda ([assistenciatecnica@vitoriastone.com](mailto:assistenciatecnica@vitoriastone.com)).*

**Conclusão:** *Seguir essas recomendações garante a melhor performance e durabilidade dos produtos VITÓRIA STONE em suas obras. Em caso de dúvidas ou para obter suporte adicional, entre em contato com o nosso Serviço de Assistência Técnica Pós-Venda no e-mail [assistenciatecnica@vitoriastone.com](mailto:assistenciatecnica@vitoriastone.com).*





**BRAZIL - INDUSTRY**

R. Atalydes Moreira de Souza, s/n, L. 11 e 12, Cívica I  
Serra/ES - Brazil. CEP 29168-055  
+55 (27) 3038-9366 | +1 (702) 347-7793  
marketing@vitoriastone.com

**EUROPE - SHOWROOM**

Via Napoleone, 10  
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella - Verona - Italy.  
+39 348 6729416 | +39 045 4915135  
italy@vitoriastone.com

[www.vitoriastone.com](http://www.vitoriastone.com) | [@vitoriastonegroup](https://twitter.com/vitoriastonegroup)



